

## AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS**1. DESCRIPCIÓN:**

- Arido pórfido de granulometría controlada entre 3 y 8 mm.
- Ligante bituminoso (emulsión)

**2. CARACTERÍSTICAS:**

- Agglomerado asfáltico en frío envasado LISTO PARA SU USO.
- Permite REPARACIONES RÁPIDAS, LIMPIAS Y DURADERAS.
- NO NECESITA TRATAMIENTO PREVIO de imprimación en la base a reparar.
- Se aplica en frío, directamente desde el bote.
- Por su FACILIDAD DE USO, no requiere maquinaria específica ni personal especializado.
- FRAGUA A TEMPERATURA AMBIENTE y se compacta con facilidad con rodillo, pisón de mano, rana, pala, etc.
- NO EMITE OLORES MOLESTOS.
- Solo se usa la cantidad necesaria; el sobrante se puede guardar para otra reparación.
- NO SE CUARTEA, mantiene su flexibilidad una vez fraguado.
- Es DRENANTE, evitando la formación de charcos en la calzada.
- Es un producto de GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD, avalado por los ensayos realizados en laboratorios homologados.
- Por su especial composición, se ADHIERE PERFECTAMENTE a gran número de materiales (cemento, hormigón, asfalto, madera, etc.).
- Los diferentes controles de calidad que se realizan, tanto de materia prima como de fabricación, nos permite garantizar la CALIDAD Y HOMOGENEIDAD de nuestro producto.

**3. USOS:**

- Reparación de baches y zanjas.
- Colocación de tapas de registro y rejillas en la calzada.
- Adecuación de rampas de acceso.
- Colocación de bandas sonoras para control de tráfico.
- Construcción de pequeños peraltes.
- Asfaltado de pequeñas superficies.
- Construcción de bandas antideslizamiento en rampas, etc.

**4. APLICACIÓN:**

- Para reparar con Blinker Aglomerado asfáltico en frío, no se necesita ningún tratamiento de imprimación previo o posterior.
- Limpiar la zona a reparar de partículas sueltas con escoba o cepillo.
- Igualar, eliminando el sobrante o añadiendo algo más de producto, hasta colmar la superficie y los bordes.
- Compactar con útil adecuado hasta dejarlo a ras de firme. Se puede usar rana, rodillo, pisón de mano o pala. El tráfico rodado ayuda a compactar lo reparado.
- Una vez terminada la compactación, se puede abrir la zona al tráfico.

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS

PÁG. 1 DE 2

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS

PRODUCTO QUÍMICO



FT-358

010545

**5. RENDIMIENTO:**

-1 bote de 25 kg cubre 1 m<sup>2</sup>, con un espesor de 1,5 cm aproximadamente.

**6. ALMACENAJE Y CONSUMO PREFERENTE:**

-Blinker Aglomerado asfáltico en frío mantiene todas sus cualidades, dentro del bote hermético, de 8 a 12 meses.

-Se recomienda no almacenar a la intemperie.

**7. SOBRENTE Y RESIDUOS:**

-El bote se cierra herméticamente, por lo que el sobrante se puede usar posteriormente con total garantía.

-Los residuos no son tóxicos, lo que facilita su eliminación según la normativa vigente.

-NO ES PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

**8. FORMULACIÓN:**

COMPONENTE	TIPO	%
Emulsión	ECM-1	6% - 8%
Aridos	Pórfidos 03/08	92% - 94%

**9. ESPECIFICACIONES:**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	ENSAYOS
GRANULOMETRÍA	03/08	NLT-165/90
HUECOS	25,2%	NLT-165/90
CONTENIDO DE LIGANTE	6,49%	NLT-164/90
PERMEABILIDAD	4,7%	NLT-362/92
PÉRDIDA DEL DESGASTE	3,2%	NLT-362/92
DENSIDAD MEDIA	1,59%	NLT-168/90

