

COLA DE CONTACTO BLINKER ½ KG

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo sintético de contacto de alta resistencia a la temperatura y excelente calidad. Este adhesivo se distingue por su elevado poder adhesivo y resistencia final, también por su rápida velocidad de secado.

CARACTERÍSTICAS:

Composición:	Caucho neopreno modificado
Aspecto:	Líquido viscoso
Presentación:	Envases metálicos de 500mL
Color :	Ámbar

Propiedad	Valor	Unidad
Densidad a 23°C	0,83	gr/cc
Tiempo de curado a 23°C	48-72	Horas.
Temperatura de aplicación.	+ 5 a + 45	°C
Resistencia al calor	>80	°C
Tiempo de secado a 23°C	15-20	min
Tiempo abierto 23°C	40 - 60	Min.
Viscosidad (R2,6rpm,23°C)	2.000 -2.500	Cps

PRODUCTOS QUÍMICOS



COLA DE CONTACTO BLINKER ½ KG

APLICACIONES:

Encolado de maderas y estratificados plásticos en superficies planas, curvadas o cantos.

Instalación de revestimientos textiles, moquetas, linóleo, goma, corcho, placas de poliuretano, espumas, cartón-yeso, mármol, cuero, cartón, etc.

No se recomienda para PVC, poliolefinas, silicona ni polímeros fluorados.

MODO DE USO:

Las superficies a unir han de estar exentas de polvo, aceites, suciedad, grietas. El grado de humedad de estas superficies debe ser inferior a un 2-3%. Remover el producto antes de utilizar. Aplicar una cantidad suficiente de adhesivo aprox.. 0.15-0.25 L/m² a cada parte que se ha de unir. Dejar secar el adhesivo y a continuación prensar ambas partes homogéneamente. El tiempo de curado del adhesivo es de 48-72 horas aprox.

SEGURIDAD E HIGIENE

Fácilmente Inflamable.

Nocivo.

Peligroso para el medioambiente.

Para más información solicite hoja de seguridad.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. (+5 a +25 °C)

DURACION

12 meses en condiciones ambientales normales

LIMPIEZA

Limpiar con Disolver Universal

PRODUCTOS QUÍMICOS

